

## Клеевая смесь BASIS

Водостойкая, тонкослойная клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ.

### Область применения:

Клеевая смесь Basis на основе цемента с добавлением химических добавок для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ.

### Модификации (см. артикул):

Артикул 0311 – «лето» (температура применения от +5 до +30°C);

Артикул 5311 – «зима» (температура применения от -5 до +10°C).

Технические характеристики	Ед. изм.	0311	531
Адгезионная прочность, не менее	МПа	0,5	0,5
Количество воды затворения на 1 кг	литр	0,18 – 0,2	0,18 – 0,2
Открытое время, не менее	мин	10	10
Время корректировки	мин	10	10
Удерживаемый вес плитки, не менее	кг	70	70
Жизнеспособность, не менее	мин	90	90
Подвижность растворной смеси	см	6 – 8	6 – 8
Толщина слоя нанесения	мм	3-10	3-10
Морозостойкость, не менее	цикл	F50	F50
Температура применения	°С	+5...+30	-5...+10
Расход сухой смеси при нанесении зубчатым шпателем 6×6 мм	кг/м <sup>2</sup>	3,5-5	3,5-5

### Подготовка основания:

Поверхность нанесения должна быть твердой, чистой и сухой. Жировые загрязнения, пыль и старые лакокрасочные покрытия следует удалить. Гладким и глянцевым поверхностям необходимо придать шероховатость - рекомендуем использовать грунтовку Perel "Бетон-контакт Актив". Сильно впитывающие поверхности необходимо обработать грунтовкой "глубокого проникновения".

### Приготовление раствора:

Смесь засыпается в ёмкость с чистой водой (из расчета 4,5-5,0 литров воды на 1 мешок смеси) и перемешивается механизированным способом до получения однородной массы (около 5 минут). Раствор выдерживается 3—5 минут, после чего повторно перемешивается в течение 2—3 минут.

### Нанесение:

Приготовленная порция раствора применяется по назначению в течение 90 мин (после добавления смеси в воду). При потере подвижности раствора (во время этих 90 мин), допустимо повторное перемешивание без добавления воды. Клеевой раствор наносится на поверхность гладким шпателем, слоем 3-5 мм, затем окончательно выравнивается зубчатым шпателем 6×6 мм. Плитка аккуратно укладывается на раствор и равномерно вдавливаются в него. Затирка швов производится после полного высыхания плиточной кладки (24—48 ч).

### Расход смеси:

3,5-5,0 кг смеси на м<sup>2</sup> при использовании зубчатого шпателя 6×6 мм.

Упаковка и хранение: **25 кг** - бумажные крафт-мешки.

Срок хранения – **12** месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке, в неповрежденной заводской упаковке, избегая увлажнения и резких перепадов температур в крытых складских сухих (влажность воздуха не более 60%) помещениях.

### Меры безопасности:

Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте очки и защитную одежду.